

GERMAN OFFENLEGUNGSSCHRIFT 1 567 937

Goodenough *et al.*

Publication data October 1, 1970

---

TRANSLATION OF THE PERTINENT PORTIONS FROM GERMAN  
INTO ENGLISH

Pages 1 and 2:

The present invention relates to a method for manufacturing solid solutions of carnallite type, especially the manufacture of carnallite compounds having the empirical formula  $\text{MgCl}_2 \cdot x\text{KCl} \cdot y\text{NH}_4\text{Cl} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ , wherein the sum of molar fractions of  $x(\text{KCl})$  and  $y(\text{NH}_4\text{Cl})$  equals the number of  $\text{MgCl}_2$  moles, from salt solutions.

In the manufacture of magnesium by electrolysis from magnesium chloride, certain magnesium reduction cells require the presence of a fixed amount of potassium chloride in the cell supply of anhydrous magnesium chloride. The method according to the invention makes it possible to manufacture a solid solution of  $\text{MgCl}_2 \cdot x\text{KCl} \cdot y\text{NH}_4\text{Cl} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  having the desired fixed weight ratio of magnesium chloride to potassium chloride. The real cell supply can be prepared by removal of the hydrate water and sublimation of the ammonium chloride from the compositions obtainable according to the invention.

It was found that magnesium chloride can be separated effectively out of salt solutions containing sodium, calcium, potassium, lithium and/or strontium in the form of a composition having the empirical formula  $\text{MgCl}_2 \cdot x\text{KCl} \cdot y\text{NH}_4\text{Cl} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  by adding ammonium chloride to such salt solutions. The molar ratio of potassium chloride to ammonium chloride in the solid solution is controlled directly through the amounts of ammonium chloride added. In this way it is possible to obtain a predetermined product composition. By using this method it is possible to recover the magnesium chloride from salt solutions that contain, among other salts, amounts of  $\text{MgCl}_2$  as low as 4 to 5 %.

Page 6, example:

## Example

15 g ammonium chloride was introduced to brine having the specific weight of 1.37, the pH of 3.5 and the following composition by weight:

<u>Constituent</u>	<u>wt-%</u>
Potassium chloride	2.37
Sodium chloride	0.55
Calcium chloride	29.00
Strontium chloride	0.7
Lithium chloride	0.078
Magnesium chloride	4.80
Water (balance) about	62.50

The whole mixture was then heated to 70°C for dissolving the ammonium chloride, and thereafter cooled to 25°C. A precipitation of 30.4 g was thus formed. The precipitation was filtered away from the solution and dried at 60°C.

In this way, 25.7 g of dry precipitate was obtained. This had the following composition:

<u>Constituent</u>	<u>wt-%</u>
Magnesium chloride	26.20
Ammonium chloride	19.41
Potassium chloride	4.63
Sodium chloride	0.45
Calcium chloride	12.98
Water (balance) about	36.33

Calcium chloride, sodium chloride and the portion of potassium chloride not present chemically bound in the solid solution of  $\text{MgCl}_2 \cdot x\text{KCl} \cdot y\text{NH}_4\text{Cl} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  can be removed by washing of the precipitate. By x-ray diagram and chemical analysis, it was verified that the precipitate consisted of the solid solution of  $\text{MgCl}_2 \cdot x\text{KCl} \cdot y\text{NH}_4\text{Cl} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  after the removal of the above-mentioned impurities.

61

Int. Cl.:

C 01 d, 3/06

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DEUTSCHES



PATENTAMT

62

Deutsche Kl.:

12 I, 3/06

10

11

21

22

43

# Offenlegungsschrift 1567 937

Aktenzeichen: P 15 67 937.5 (D 52083)

Anmeldetag: 23. Januar 1967

Offenlegungstag: 1. Oktober 1970

Ausstellungspriorität: —

30

Unionspriorität

32

Datum: —

33

Land: —

31

Aktenzeichen: —

54

Bezeichnung:

Verfahren zur Herstellung fester Lösungen vom Karnallittyp

61

Zusatz zu: —

62

Ausscheidung aus: —

71

Anmelder:

The Dow Chemical Company, Midland, Mich. (V. St. A.)

Vertreter:

Ruschke, Dr.-Ing. H.; Agular, Dipl.-Ing. H.; Patentanwälte,  
1000 Berlin und 8000 München

72

Als Erfinder benannt:

Goodenough, Robert Duane; Gaska, Remigius Algimantas; Midland;  
Belski, Richard Cisimer, Bay City; Mich. (V. St. A.)

Benachrichtigung gemäß Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 d. Ges. v. 4. 9. 1967 (BGBl. I S. 960): 3. 8. 1969

1567937

**1 BERLIN 33**

Auguste-Viktoria-Straße 68  
Pat.-Anw. Dr. Ruschke  
Telefon: 0811/89 70 21  
          89 74 48  
Postcheckkonto:  
Berlin West 7484  
Bankkonto:  
Bank f. Handel u. Industrie  
Depositenkasse 82  
Berlin 88  
Teplitzer Straße 42  
Kto. 82 7608  
Telegramm-Adresse:  
Quadratur Berlin

**Dr.-Ing. HANS RUSCHKE**  
**Dipl.-Ing. HEINZ AGULAR**  
**PATENTANWÄLTE**

23. JAN. 1967

**8 MUN HEN 27**

Pfenzauer Straße 2  
Pat.-Anwalt Agular  
Telefon: 0811/48 08 24  
          48 72 58  
Postcheckkonto:  
München 682 77  
Bankkonto:  
Dresdner Bank  
München  
Dep.-Kasse Leopoldstraße  
Kto. 53 518  
Telegramm-Adresse:  
Quadratur München

Hu/My

Case 9952-F

THE DOW CHEMICAL COMPANY, Midland, Michigan / U.S.A.

---

Verfahren zur Herstellung fester Lösungen vom Karnallitttyp

---

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung fester Lösungen vom Karnallitttyp, insbesondere die Herstellung von Karnallitverbindungen der empirischen Formel  $\text{MgCl}_2 \cdot x\text{KCl} \cdot y\text{NH}_4\text{Cl} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ , worin die Summe der Molbruchteile von  $x(\text{KCl})$  und  $y(\text{NH}_4\text{Cl})$  gleich der Zahl der  $\text{MgCl}_2$ -Mole ist, aus Salzlösungen.

Bei der Herstellung von Magnesium durch Elektrolyse von Magnesiumchlorid erfordern bestimmte Magnesiumreduktionszellen die Gegenwart einer festen Menge Kaliumchlorid in der Zellenbeschickung aus wasser-

009840/1638

BAD ORIGINAL

freiem Magnesiumchlorid. Das Verfahren der Erfindung ermöglicht die Herstellung einer festen Lösung von  $\text{MgCl}_2 \cdot x\text{KCl} \cdot y\text{NH}_4\text{Cl} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ , die das gewünschte bestimmte Gewichtsverhältnis von Magnesiumchlorid zu Kaliumchlorid aufweist. Die tatsächliche Zellenbeschickung kann durch Entfernung des Hydratwassers und Sublimation von Ammoniumchlorid aus den erfindungsgemäß erhältlichen Zusammensetzungen hergestellt werden.

Es wurde gefunden, daß Magnesiumchlorid wirksam von Natrium, Calcium, Kalium, Lithium und/oder Strontium haltigen Salzlösungen in Form einer Zusammensetzung, der die empirische Formel  $\text{MgCl}_2 \cdot x\text{KCl} \cdot y\text{NH}_4\text{Cl} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  zukommt, abgetrennt werden kann, indem derartigen Salzlösungen Ammoniumchlorid zugesetzt wird. Das Molverhältnis von Kaliumchlorid zu Ammoniumchlorid in der festen Lösung wird direkt durch die zugegebenen Ammoniumchloridmengen geregelt. Hierdurch wird es möglich, eine definierte Produktzusammensetzung zu erzielen. Bei Anwendung dieses Verfahrens ist es möglich, das Magnesiumchlorid aus Salzlösungen zu gewinnen, die neben anderen Salzen so wenig wie 4 bis 5%  $\text{MgCl}_2$  enthalten.

Das erfindungsgemäße Verfahren besteht darin, daß festes Ammoniumchlorid einer Salzlösung in solcher Menge zugeführt wird, daß ein gewisses Verhältnis von Ammoniumchlorid zu Magnesiumchlorid im Bereich von etwa 0,28 bis 1,7 und ein Gewichtsverhältnis von Ammoniumchlorid zu Kaliumchlorid im Bereich von etwa 0,63 bis etwa 3,8 erhalten wird, wobei  $\text{MgCl}_2 \cdot x\text{KCl} \cdot y\text{NH}_4\text{Cl} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  ausfällt. Im allgemeinen sollte bei der Durchführung des Verfahrens das Gewichtsverhältnis von Magnesiumchlorid zu Kaliumchlorid im Bereich zwischen 1,9 und 7,15 liegen. Die obere Grenze dieses Bereichs, d.h. 7,15, kommt in Anwendung, wenn die Lösung sowohl hinsichtlich Magnesiumchlorid als auch hinsichtlich Kaliumchlorid bei 35°C gesättigt ist. Wenn die Lösung jedoch nicht mit Kaliumchlorid gesättigt ist, kann die obere Grenze höher liegen als 7,15. Das Produkt  $\text{MgCl}_2 \cdot x\text{KCl} \cdot y\text{NH}_4\text{Cl} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  wird ausgefällt und danach von der Lösung abgetrennt. Vorzugsweise wird die Mischung auf eine Temperatur im Bereich von 50 bis 95°C erhitzt, um alles Ammoniumchlorid in Lösung zu bringen und dann gekühlt, vorzugsweise auf Raumtemperatur oder darunter. Der Niederschlag wird dann abfiltriert und getrocknet, z.B.

bei einer Trocknungstemperatur von 70 bis 80°C, während etwa 8 bis etwa 18 Stunden.

Wenn der Niederschlag von  $\text{MgCl}_2 \cdot x\text{KCl} \cdot y\text{NH}_4\text{Cl} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  aus der Salzlösung bei einer Temperatur entfernt wird, die niedriger als Raumtemperatur liegt, z.B. 10°C, steigt die Ausbeute an  $\text{MgCl}_2 \cdot x\text{KCl} \cdot y\text{NH}_4\text{Cl} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ . Die Gewinnung des ausgefällten Produktes bei einer Temperatur über Raumtemperatur (z.B. 35°C) vermindert die Produktausbeute.

Bei einer Abänderung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird eine Sole, die Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid, Natriumchlorid, Lithiumchlorid und Strontiumchlorid enthält, eingedampft, gewöhnlich am Siedepunkt, um die Sole hinsichtlich Magnesiumchlorid zu konzentrieren, wobei durch Zusatz von Ammoniumchlorid zu dieser Lösung ein Niederschlag des Komplexes  $\text{MgCl}_2 \cdot x\text{KCl} \cdot y\text{NH}_4\text{Cl} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  auftritt.

In der Praxis schwankt der Magnesiumchloridgehalt der Sole, der für die Ausfällung von  $\text{MgCl}_2 \cdot x\text{KCl} \cdot$

$y\text{NH}_4\text{Cl} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  nach der Zugabe von Ammoniumchlorid erforderlich ist, mit dem Calciumsalzgehalt der Salzlösung (z.B. zwischen 2 und 38 Gew.% Calciumchlorid). Zur Erläuterung sei erwähnt, daß beispielsweise bei einer Reaktionstemperatur von etwa  $35^\circ\text{C}$  Sole mit hohem Calciumsalzgehalt (z.B. 25 bis 38 Gew.%) einen niedrigen Magnesiumchloridgehalt (z.B. 4 Gew.%  $\text{MgCl}_2$ ) kompensieren und die Ausfällung des Produktes mit Ammoniumchlorid sicherstellen. Wenn dagegen die Calciumsalzkonzentration niedrig ist (z.B. 0 bis etwa 25%) kann eine höhere  $\text{MgCl}_2$ -Konzentration (z.B. etwa 27,0 bis etwa 9,5%) erforderlich sein, um die Ausfällung von  $\text{MgCl}_2 \cdot x\text{KCl} \cdot y\text{NH}_4\text{Cl} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  aus der Salzlösung bei der Ammoniumchloridzugabe einsetzen zu lassen.

Diese Werte gelten für einen Temperaturbereich, d.h.  $35^\circ\text{C}$ . Bei anderen Temperaturen können etwas andere Konzentrationsverhältnisse erforderlich sein. Bei einer niedrigeren Temperatur ist weniger Magnesiumchlorid erforderlich. Bei einer höheren Temperatur kann mehr Magnesiumchlorid erforderlich sein, um den gewünschten Niederschlag zu erhalten.



Das Ammoniumchlorid sollte für die Verwendung beim Verfahren der Erfindung in fester Form vorliegen. Der Feinheitsgrad jedoch ist nicht von Bedeutung.

Eine Variation des pH-Wertes der ursprünglichen Salzlösung (z.B. zwischen 1 und 6) hat keine merkliche Wirkung auf die Ergebnisse des vorliegenden Verfahrens.

Das folgende Beispiel erläutert die Erfindung weiter.

#### B e i s p i e l

15 g Ammoniumchlorid wurden zu 200 g einer Sole zugesetzt, die ein spezifisches Gewicht von 1,37, einen pH-Wert von 3,5 und folgende Zusammensetzung, auf das Gewicht bezogen, aufwies:

<u>Bestandteil</u>	<u>Gew. %</u>
Kaliumchlorid	2,37
Natriumchlorid	0,55
Calciumchlorid	29,00
Strontiumchlorid	0,70
Lithiumchlorid	0,078
Magnesiumchlorid	4,80
Wasser (durch Differenz) etwa	62,50

Die gesamte Mischung wurde dann zur Auflösung des Ammoniumchlorids auf 70°C erhitzt und dann auf 25°C gekühlt. Hierbei bildete sich ein Niederschlag von 30,4 g. Dieser Niederschlag wurde aus der Lösung abfiltriert und bei 60°C getrocknet.

Man erhielt so 25,7 g trockenen Niederschlag. Dieser wies folgende Zusammensetzung auf:

<u>Bestandteil</u>	<u>Gew. %</u>
Magnesiumchlorid	26,20
Ammoniumchlorid	19,41
Kaliumchlorid	4,63
Natriumchlorid	0,45
Calciumchlorid	12,98
Wasser (durch Differenz) etwa	36,33

Calciumchlorid, Natriumchlorid und derjenige Teil des Kaliumchlorids, der nicht in der festen Lösung von  $\text{MgCl}_2 \cdot x\text{KCl} \cdot y\text{NH}_4\text{Cl} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  chemisch gebunden vorliegt, können durch Waschen des Niederschlags entfernt werden. Durch Röntgendiagramm und chemische Analyse wurde sichergestellt, daß der Niederschlag nach Entfernung der obigen Verunreinigungen aus der festen Lösung von  $\text{MgCl}_2 \cdot x\text{KCl} \cdot y\text{NH}_4\text{Cl} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  bestand.

P A T E N T A N S P R Ü C H E

1. Verfahren zur Herstellung einer festen Lösung von  $\text{MgCl}_2 \cdot x\text{KCl} \cdot y\text{NH}_4\text{Cl} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ , worin die Summe der Molbruchteile  $x(\text{KCl})$  und  $y(\text{NH}_4\text{Cl})$  gleich der Zahl der Mole  $\text{MgCl}_2$  ist, aus einer Magnesiumchlorid und Kaliumchlorid in einem Gewichtsverhältnis von wenigstens 1,9 enthaltenden Salzlösung, dadurch gekennzeichnet, daß (a) festes Ammoniumchlorid der Salzlösung in solcher Menge zugesetzt wird, daß in der Lösung ein Gewichtsverhältnis  $\text{NH}_4\text{Cl}$  zu  $\text{KCl}$  im Bereich von etwa 0,63 bis etwa 3,8 und ein Gewichtsverhältnis  $\text{NH}_4\text{Cl}$  zu  $\text{MgCl}_2$  im Bereich von etwa 0,28 bis etwa 1,7 erhalten wird, ~~und~~ ~~das~~ und (b) das ausgefallene Produkt  $\text{MgCl}_2 \cdot x\text{KCl} \cdot y\text{NH}_4\text{Cl} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  von der restlichen Lösung abgetrennt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Sole verwendet wird, die 2 bis 38 Gew.% Calciumchlorid und 4 bis 27 Gew.% Magnesiumchlorid enthält.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Mischung von Ammoniumchlorid und Salzlösung zur Auflösung des Ammoniumchlorids auf eine Temperatur im Bereich von 50 bis 95°C erhitzt und dann zur Fällung des  $\text{MgCl}_2 \cdot x\text{KCl} \cdot y\text{NH}_4\text{Cl} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  gekühlt wird.

- - - - -